

### DESCRIPCIÓN

Decapante en formato polvo para la soldadura capilar con aleaciones de alto contenido en plata.

Aplicar decapante en la zona de soldadura, elimina los óxidos superficiales durante un calentamiento prolongado. Perfecta visibilidad durante el proceso de soldadura. Mojado excepcional. Fácil de eliminar los residuos.

El decapante 6000 FX está especialmente diseñado para usar con llama o en hornos (no atmosfera controlada)

### DATOS TÉCNICOS

Rango de actividad: 380°C - 720°C

### APLICACIONES

Uso sobre los siguientes materiales base: acero, acero inoxidable. Cobre y aleaciones de cobre, carburo de tungsteno.

Utilizar siempre aleaciones de alto contenido en plata de la serie 6XXX.

### SEGURIDAD Y ALMACENAJE

Utilizar el decapante en zonas ventiladas, leer atentamente la ficha de seguridad.

Almacenar en lugares a una temperatura de 35°C en su empaque original y en lugar seco.

### SEGURIDAD Y SALUD

Antes de usar, lea atentamente la ficha de seguridad disponible en el siguiente enlace:

<https://www.castolin.com/es-ES/msds/search>